

Tehnicki list

Aquasit vodootporna smjesa, vrećica za miješanje

Broj artikla: 2363034



Dvokomponentna masa za brtvljenje Aquasit u aluminijskoj vrećici, za brtvljenje razvodnih ormara u područjima s ekstremno visokom i trajnom vlažnošću. Može se upotrebljavati i kod mehaničkog opterećenja.

Nakon otvaranja i miješanja, iskoristiti u roku od 20 minuta. Neotvoreno pakiranje se može čuvati na temperaturi od 0 do 40 °C do 24 mjeseca od datuma proizvodnje. Iskustva, ispitivanja i odobrenja vrijede samo u kombinaciji s OBO razvodnim kutijama.

Razina zaštite s odgovarajućom razvodnom kutijom: IP68

Nazivni napon: 400 V

Probojna čvrstoća: >25 kV/mm prema VDE 0291 dio 2

Radna temperatura: -40 do +80 °C

Temperatura obrade: +5 do +40 °C

Bez halogena, bez silikona, bez isocyanita

Neškodljivo za okoliš i bez naljepnica



Referentni podaci

Broj artikla	2363034
Tip	KVMM 800
Opis 1	Aquasit
Opis 2	masa za ispunjavanje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	800ml
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	78 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

Duljina	332 mm
Širina	181 mm
Visina	42 mm

Tehnicki list

Aquasit vodootporna smjesa, vrećica za miješanje

Broj artikla: 2363034



Tehnički podaci

Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Sadržaj	800 g
Sadržaj	800 ml
Mogućnost skladištenja u mjesecima	24
Materijal smola za kabele	Dvokomponentna poliuretanska smola